

Glapix®

MATT



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

	PROVE TECNICHE TECHNICAL TEST	NORME UNI UNI NORMS	RISULTATO RESULT
	RESISTENZA ALLA GRAFFIATURA SCRATCH RESISTANCE	UNI 9428	5
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE	ISO 10545/7	PEI III
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAINS RESISTANCE	UNI EN 438-2	NESSUNA VARIAZIONE NO CHANGES
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DETERMINATION OF SLIPPERINESS	Metodo BCRA-tortus DIN 51130	$\mu > 0.40$ R9÷10
	RESISTENZA AI LIQUIDI FREDDI RESISTANCE TO COLD FLUIDS	UNI EN 12720	CLASSE B

Glapix®

PIN GLOSSY



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

	PROVE TECNICHE TECHNICAL TEST	NORME UNI UNI NORMS	RISULTATO RESULT
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DETERMINATION OF SLIPPERINESS	DIN 51130	R10

Glapix®

POOL



CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS

	PROVE TECNICHE TECHNICAL TEST	NORME UNI UNI NORMS	RISULTATO RESULT
	RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO DETERMINATION OF SLIPPERINESS	Metodo BCRA-tortus DIN 51130	$\mu > 0.40$ R13

CARATTERISTICHE TECNICHE

DEI COLORI BASE ACQUA APPLICATI A FREDDO

TECHNICAL CHARACTERISTICS

WATER-BASED COLOR COLD APPLIED

PROVE TECNICHE TECHNICAL TEST	NORME UNI UNI NORMS	RISULTATO RESULT
RESISTENZA ALLA LUCE LIGHT RESISTANCE	UNI 9427	20 ORE LIVELLO 5 40 ORE LIVELLO 5 20 HOURS LEVEL5 40 HOURS LEVEL5
INGIALLIMENTO ALLA LUCE ESTERNA EXTERNAL LIGHT YELLOWING	UV CON	50 ORE (NESSUN INGIALLIMENTO) 40 ORE (NESSUN INGIALLIMENTO) 50 HOURS (NO YELLOWING) 40 HOURS (NO YELLOWING)
SBALZI DI TEMPERATURA THERMAL SHOCKS	UNI 9429	LIVELLO 5 LEVEL 5
ADESIONE MEDIANTE QUADRETTATURA CROSS CUT ADHESION	EN ISO 2409	LIVELLO 0 LEVEL 0
ADESIONE MEDIANTE INVECCHIAMENTO (COLD CHECK) AGING ADHESIONS	SBALZI DI TEMPERATURA DA -16 A +60°C THERMAL SHOCKS FROM -16° TO +60°C	LIVELLO 0 LEVEL 0

LE PROVE DI RESISTENZA E DI INGIALLIMENTO ALLA LUCE SI INTENDONO MISURATE DIETRO IL VETRO

THE TESTS OF LIGHT RESISTANCE AND EXTERNAL LIGHT YELLOWING ARE
DETERMINE BY MEASUREMENT BEHIND THE GLASS TILE

